

ШТУКАТУРКА DK R 1,5-2 / R 2,5-3

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DK R 1,5-2	DK R 2,5-3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА		
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015	СК1	
Класс смеси по ГОСТ 54358-2017	В3,5, Втб1,6, Ааб1, F50	
Вяжущее	цемент	
Цвет	белый / серый	белый / серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	не более 2 мм	не более 3 мм
Влажность	не более 0,3 %	
Содержание зерен наибольшей крупности	не более 1 %	
Водоудерживающая способность	не менее 95 %	
Насыпная плотность	1450±150 кг/м ³	1350±100 кг/м ³
Плотность растворного состава	1500±150 кг/м ³	1450±150 кг/м ³
Подвижность	Пк3	
Сохраняемость первоначальной подвижности	2 часа	
Стойкость к возникновению усадочных трещин	стойкая	
Прочность на сжатие (через 28 сут.)	не менее 4,5 МПа	
Прочность на растяжение при изгибе (через 28 сут.)	не менее 2 МПа	
Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,35 МПа	
Водопоглощение	не более 15 %	
Деформация усадки	не более 0,2 %	
Паропроницаемость не менее	0,035 мг/м·ч·Па	
Морозостойкость	не ниже F50	
Группа горючести	НГ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ		
Расход воды на 1 кг смеси	0,2–0,23 л	
Расход сухой смеси на 1 м ²	1,5–2 кг	2,5–3 кг
Рекомендуемая толщина слоя	1,5–2 мм	2,5–3 мм
Проведение работ при t воздуха и основания	+5...+30 °С	
Время полного набора прочности	28 суток	
Температура эксплуатации	-50...+70 °С	
ПАКОВАКА	25 кг	



«КОРОЕД» ГОСТ 54358-2017

С РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5–2 мм / 2,5–3 мм

СВОЙСТВА

- ВЫПУСКАЕТСЯ В ВЕРСИЯХ «БЕЛАЯ» И «СЕРАЯ» С РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5–2 мм И 2,5–3 мм
- ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ ПО ГОСТ Р 56707-2015
- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
- УДОБНАЯ В РАБОТЕ

ОПИСАНИЕ И СОСТАВ

Декоративный штукатурный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный В3,5, Втб1,6, Ааб1, F50, ГОСТ Р 54358-2017 с мраморной мукой, фракционным наполнителем, модифицирующими полимерными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для декоративной отделки с бороздчатым эффектом «короед», размером зерна 1,5–2 мм и 2,5–3 мм, как внутри помещений с любым уровнем влажности, так и оштукатуренных фасадов, в том числе для создания декоративно-минерального окрашенного слоя в СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями). Применяется по бетонным, цементным, цементно-известковым основаниям. Готовое декоративное покрытие предназначено под последующую окраску. Декоративная штукатурка «Декоратор» DK R 1,5-2 и DK R 2,5-3 «Короед» входит в системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Декоратор Система Фасад ППС» и «Декоратор Система Фасад МВ».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, остатки клеевого раствора, загрязнения и масляные пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробы обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» DK 01, DK 02 или DK 03 (см. назначение грунтовок). Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» DK 05 Бетон-контакт или DK 06 Кварц-грунт. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Металлические элементы защитить от коррозии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. В чистую емкость налить точное количество воды (5–5,75 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 2 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на качество готового раствора и время его использования.

НАНЕСЕНИЕ

Работы следует выполнять при относительной влажности 65 % и температуре воздуха от +5 до +30 °С. Открытое время работы зависит от температурно-влажностного режима окружающей среды. Раствор декоративной штукатурки следует нанести на подготовленное основание теркой из нержавеющей стали и разровнять. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна наполнителя. Затем, когда раствор перестанет прилипать к инструменту, следует сформировать необходимую фактуру поверхности. Фактуру формируют при помощи пластиковой терки, удерживая ее строго параллельно поверхности, горизонтальными, вертикальными, наклонными, крестообразными или круговыми движениями до появления бороздок, избегая нажима на штукатурный слой.

При формировании фактуры следует как можно чаще удалять излишки смеси с рабочей поверхности терки. Наносить штукатурку следует, не прерывая работу, от угла до угла. При необходимости прекращения работы, вдоль границы, где нужно закончить работу, приклеивают малярную ленту и с заходом на нее наносят штукатурку. После формирования фактуры, ленту необходимо удалить. Нанесенное декоративное покрытие следует в течение 3-х суток защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Если ожидается снижение температуры ниже рекомендованной, в таком случае работы нужно выполнять в тепловом контуре для поддержания требуемой температуры. Окрашивание поверхности проводится не ранее, чем через 3–7 суток. Для окрашивания декоративной штукатурки рекомендуется использовать водно-дисперсионные краски «Декоратор» акриловые, силиконовые или силикатные.

